



## FONDO SLX-Q FINITURA 01

SCHEMA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0421 – Rev. 01/21

### DESCRIZIONE

Fondo-Finitura elastomerica riempitiva, per uso interno ed esterno, composta di resine acril-silossaniche elastiche, biossido di titanio bianco, granulati di marmo e sabbie di quarzo, pigmenti organici, specifica per il riempimento e il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità o come finitura elastica a spessore.

### CARATTERISTICHE

Il FONDO SLX-Q FINITURA 01 può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco, cartongesso, calcestruzzo, sia all'esterno sia all'interno, ha un elevato ancoraggio al supporto, è molto elastico, è applicabile su intonaci grezzi e/o vecchie pitture con cavillature sottili, è riempitivo fino a ad uno spessore di mm 0,1-0,3.

### COMPOSIZIONE

Resine elastomeriche all'acqua  
Polveri di marmo selezionate con granulometria 0,1-0,3 mm  
Sabbie di quarzo con idonea granulometria  
Pigmenti inorganici

### POSA IN OPERA

Fondi idonei: cartongesso e fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calce/cemento e/o calcestruzzo stagionati da almeno 4 settimane. Il supporto deve essere stagionato, spolverato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione. Bagnare adeguatamente il supporto con acqua pulita. Stesura a pennello o a rullo, in 2 passate, distanziate di 24 ore l'una dall'altra, di FONDO SLX-Q FINITURA 01 diluito con il 5%-10% di acqua pulita, fino ad ottenere lo spessore e l'effetto desiderato. Nel caso di cartongesso e di fondi particolarmente deboli o sfarinanti, è consigliabile una mano preventiva di AR30 Aggregante Rinforzante CALCEFORTE Linea "CONSERVAZIONE & PROTEZIONE" applicato a pennello o con vaporizzatore.

L'applicazione a una mano consente di prevenire l'eventuale formazione di cavillature oltre che riprodurre l'effetto di un intonachino fine; con due passate si ottiene l'effetto di intonachino pieno che può essere colorato anche nella massa.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello e/o rullo, in 1 o più passate fino ad ottenere lo spessore e l'effetto estetico come indicato dalla Direzione Lavori, di fondo-finitura elastomerica riempitiva, per uso interno ed esterno, composta di resine elastiche, biossido di titanio bianco, granulati di marmo e sabbie di quarzo, pigmenti organici, specifica per il riempimento e il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità o come finitura elastica a spessore, previa idonea preparazione del supporto, compreso l'eliminazione di ogni traccia di sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione (tipo FONDO SLX-Q FINITURA 01 CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE").  
m<sup>2</sup>.....; € .....





segue FONDO SLX-Q FINITURA 01 – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

#### NOTE TECNICHE

Aspetto	denso
Colore	bianco, di cartella e al campione
Granulometria aggregati	mm 0,10–0,30
Residuo secco in peso	70% ± 2% in peso sulla formula
pH	12 ± 0,5
Coefficiente di traspirabilità	μ 60
Permeabilità al vapore	Sd 0,030
Viscosità	tixotropico
Peso specifico	1,50 kg/litro
Diluizione	5%-10% con acqua pulita
Essiccazione	asciutto al tatto 1-2 ore; sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	pennello, rullo
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,300-0,400 kg/m <sup>2</sup> per due passate

#### C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Pitture per pareti esterne di supporto minerale,  
valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 0,06 grammi/litro.

#### INDICAZIONI

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni; Non applicare su legno; Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 30 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi; Il FONDO SLX-Q FINITURA 01 deve essere utilizzata come indicato dalla scheda tecnica e senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

#### CONFEZIONE

Fustino PP da 20 kg.

#### STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

#### USO

Fondo-Finitura elastomerica riempitiva, per uso interno ed esterno, per il riempimento e il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità e/o come finitura elastica a spessore.





segue FONDO SLX-Q FINITURA 01 – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

#### AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

#### NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

