



TONACHINO DILAVATO

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0768 – Rev. 03/23

DESCRIZIONE

Il TONACHINO DILAVATO è un prodotto di finitura, preconfezionato, in polvere, composto di calce idraulica naturale bianca NHL5 secondo normativa EN 459-1, calce aerea naturale, metacaolino bianco, sabbie carbonatiche, granulato di marmo colorato con granulometria da 0 a 3 mm, per la finitura a spessore di intonaci in calce naturale o di altro tipo se richiesto.

CARATTERISTICHE

Il legante primario in questa malta è una calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi, ricchi di silice, cotti con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione. La miscela con la calce aerea idrata e con gli inerti di marmo, opportunamente dosati, consente di ottenere un impasto con una ottima adesione al supporto, una notevole elasticità, una elevatissima traspirabilità, una alta resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri.

COMPOSIZIONE

Calce idraulica naturale NHL5
Calce aerea idrata
Metacaolino bianco
Sabbie carbonatiche
Granulato di marmo
Regolatori di lavorabilità

POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice.

Valutare l'applicazione di un idoneo fondo preliminare in funzione allo stato del supporto.

Il TONACHINO DILAVATO va miscelato con sola acqua pulita, mescolato con miscelatore meccanico a bassa velocità e lasciato riposare per 10/15 minuti. Bagnare e inumidire il supporto. Applicazione con frattazzo in acciaio inox, in unica passata, fino ad uno spessore massimo di circa 4 mm. La stesura deve essere eseguita in modo continuo e uniforme, senza interruzioni e sormonti. Prima della totale asciugatura, dopo una leggera maturazione, ripassare con la spatola per uniformare ulteriormente lo spessore e, prima della totale asciugatura, lavare con spugna o panno bagnato per evidenziare il granulato di marmo colorato.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una finitura minerale, altamente traspirante, stesa e lisciata a ferro e dilavata con frattazzo di spugna, al fine di simulare una superficie parzialmente ruvida e con il granulato di marmo colorato in evidenza, eseguita con tonachino in polvere preconfezionato, composto di calce idraulica naturale bianca NHL5 secondo normativa EN 459-1, calce aerea naturale, metacaolino bianco, sabbie carbonatiche, granulato di marmo colorato con granulometria da 0 a 3 mm, additivi nobilitanti, nel colore naturale bianco, posto in opera a due mani, completo e finito (tipo TONACHINO DILAVATO CALCEFORTE).

m².....; €





segue TONACHINO DILAVATO – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

NOTE TECNICHE

Stato fisico	polvere
Colore naturale	tonalità di bianco con policromi di marmo colorato
Granulometria aggregati	da 0 a 3 mm circa
Peso specifico (prodotto secco)	1.400 kg/m ³ circa
pH del legante	11,8
Acqua di impasto	circa 6 litri ogni sacco da 25 kg
Resa	1,4 kg/m ² per mm applicato
Reazione al fuoco	A1
Diffusività al vapore	μ 10
Tempo di essiccazione	48 ore, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente
Tempo di carbonatazione	50-60 giorni circa, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente

USO

Per finiture minerali a spessore.

CONFEZIONE

Sacco da 25 kg.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto.

INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni; Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento e/o nei periodi più freddi e umidi dell'anno: temperatura idonea da +5 °C a + 32 °C; Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi; Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta carbonatazione della calce;
Il TONACHINO DILAVATO deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

