



## PITTURA DEL BORGO

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0701 – Rev. 03/23

### DESCRIZIONE

Pittura in calce, per uso interno ed esterno, composta di latte di calce ottenuto da grassello stagionato e filtrato, cariche minerali bianche extra fini, terre naturali colorate e/o pigmenti inorganici, regolatori di lavorabilità. Garantisce effetti cromatici come le tradizionali pitture a calce usate nei tempi passati.

### CARATTERISTICHE

La PITTURA DEL BORGO può essere impiegata su qualsiasi tipo di intonaco, sia all'esterno sia all'interno, è resistente ai sali solubili, non è attaccabile da batteri, funghi e microalghe. Pigmentata con terre naturali e/o pigmenti inorganici ad alta stabilità alla luce, è ecologica ed altamente traspirante.

### COMPOSIZIONE

Latte di calce ottenuto da grassello stagionato e filtrato  
Cariche minerali bianche  
Terre naturali e pigmenti inorganici  
Regolatori di lavorabilità

### POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o calce/cemento stagionati da almeno 4 settimane.  
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore.  
Bagnare adeguatamente con acqua pulita prima della stesura della PITTURA DEL BORGO; nel caso di un supporto leggermente sfarinante applicare una mano di FONDO DEL BORGO Linea "FINITURE & DECORAZIONE" tal quale; qualora la superficie da rifinire fosse troppo scabra e/o con leggere cavillature, si stenda una mano di ST06 STABILITURA MEDIA CALCEFORTE Linea "LEGANTI & RASANTI" o il FR1-FONDO DA RECUPERO 05 Linea "FINITURE & DECORAZIONE" al fine di normalizzarla. Diluire la PITTURA DEL BORGO con acqua pulita e applicare solo a pennello, a due o tre mani, secondo le esigenze. E' consigliabile come prima mano il prodotto molto diluito (50% di acqua) e le successive due mani, come finitura, diluite con il 30-40% d'acqua).

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello in tre mani di pittura, per uso esterno e/o interno, a base di latte di calce ottenuto da grassello stagionato e filtrato, costituente una tinteggiatura naturale traspirante di altissima qualità, colorata con terre naturali e pigmenti inorganici, nella tonalità a scelta della Direzione Lavori, previa la preparazione del supporto con idonee stabiliture e/o fondi consolidanti e/o fondi strutturati in calce (tipo PITTURA DEL BORGO CALCEFORTE).

m<sup>2</sup>.....; € .....

### CONFEZIONE

Fustino PP da 15 litri.

### STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

### USO

Pittura per interni ed esterni.





segue PITTURA DEL BORGO – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

#### NOTE TECNICHE

Colori	bianco e colori con terre naturali e/o pigmenti inorganici
Stato fisico	pasta
Peso specifico	1,33 kg/litro
pH	12,50
Granulometria aggregati	fine – Classe S <sub>1</sub>
Viscosità in cps a 20°C	8.000 ± 500
Coefficiente di permeabilità al vapore	$\mu$ 30
Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2	Sd (m) 0,01 (spessore 338 $\mu$ m) – Classe V <sub>1</sub> (EN 15824)
Spessore film secco	>50 e <100 $\mu$ m – Classe E <sub>2</sub>
Trasmissione dell'acqua liquida EN 1062-3	W = 3,265 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> ) – Classe W <sub>1</sub> (EN 15824)
Brillantezza	opaco – Classe G <sub>3</sub>
Tempo di essiccazione	48-72 ore circa, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente
Tempo di carbonatazione	50-60 giorni circa, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente
Resa media	0,250 litri/m <sup>2</sup> circa, in funzione all'assorbimento del supporto

#### C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE – aggiornata 2010.

Pitture per pareti esterne di supporto minerale

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 2 grammi/litro.

#### INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;

Calceforte non risponde dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni; Non applicare su fondi cementizi compatti;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento e nei periodi più freddi e umidi dell'anno; Temperature di applicazione da +5 °C a +32 °C;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta carbonatazione della calce;

La PITTURA DEL BORGO deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee;

Prodotto alcalino.





segue PITTURA DEL BORGO – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

#### AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

#### NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

