



## PITTURA PER RESTAURO 05

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0721 – Rev. 02/23

### DESCRIZIONE

Pittura minerale ruvida a spessore, per uso interno ed esterno, composta di grassello di calce a lunga stagionatura e filtrato, polveri di marmo fini selezionate, idonei regolatori di lavorabilità compatibili e resistenti all'alcalinità della calce, specifica per il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità.

### CARATTERISTICHE

La PITTURA PER RESTAURO 05 va usata tal quale e può essere impiegata su qualsiasi tipo di intonaco, sia all'esterno sia all'interno, è resistente alle aggressioni acide ed alcaline atmosferiche, ostacola fortemente la formazione di muffe, è ecologica, altamente traspirante, elevato ancoraggio al supporto e può essere pigmentata con terre naturali; in base al tipo di stesura consente di ottenere una superficie liscia e/o leggermente satinata e degli effetti estetici di chiaro-scuro tipici delle finiture in calce.

### COMPOSIZIONE

Grassello di calce stagionato e filtrato  
Polveri di marmo selezionate con granulometria 0,5 mm  
Terre naturali e pigmenti inorganici  
Regolatori di lavorabilità

### POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calce/cemento stagionati da almeno 4 settimane. Il supporto deve essere stagionato, spolverato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione. Bagnare adeguatamente il supporto con acqua pulita. Stesura a pennello o a spatola, in 1 o più passate, distanziate di 24 ore l'una dall'altra, di PITTURA PER RESTAURO 05 fino ad ottenere lo spessore e l'effetto desiderato.

Nel caso di superfici abbastanza scabre, si stenda il FR1-FONDO DA RECUPERO 05 CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE" applicato esclusivamente a pennello in 1 o 2 mani a seconda del dislivello da colmare. Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti, è consigliabile una mano preventiva di FONDO DEL BORGO CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE" applicato a pennello e/o rullo.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello e/o spatola inox, in 1 o più passate fino ad ottenere lo spessore e l'effetto estetico come indicato dalla Direzione Lavori, di pittura minerale ruvida a spessore, per uso interno ed esterno, composta di grassello di calce a lunga stagionatura, polveri di marmo fini selezionate, idonei regolatori di lavorabilità compatibili e resistenti all'alcalinità della calce, specifica per il livellamento di supporti murali vecchi e nuovi con leggeri difetti di uniformità, previa idonea preparazione del supporto, compreso l'eliminazione di ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione (tipo PITTURA PER RESTAURO 05 CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE").

m<sup>2</sup>.....; € .....





segue PITTURA PER RESTAURO 05 – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

#### NOTE TECNICHE

Aspetto	fluido
Colore	bianco, di cartella e al campione
Granulometria aggregati	mm 0,50
Residuo secco in peso	80% ± 2% in peso sulla formula
Viscosità	tixotropica
Peso specifico	1,40 kg/litro
pH	12 dopo 30 giorni circa
Coefficiente di traspirabilità	$\mu$ 65
Permeabilità al vapore	Sd 0,039
Diluizione	pronto all'uso
Essiccazione	asciutto al tatto 1-2 ore; sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	spatola inox bordi arrotondati, pennello
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup> circa a spatola, a pennello non quantificabile

#### C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Pittura per pareti esterne di supporto minerale,  
valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 10 grammi/litro.

#### INDICAZIONI

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +30 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

La PITTURA PER RESTAURO 05 deve essere utilizzata come indicato dalla scheda tecnica e senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

#### CONFEZIONE

Fustino PP da 20 kg.

#### STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

#### USO

Pittura minerale ruvida a spessore, per uso interno ed esterno, che consente di ottenere una superficie liscia e/o leggermente satinata e degli effetti estetici di chiaro-scuro tipici delle finiture in calce.





segue PITTURA PER RESTAURO 05 – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

#### **AVVERTENZE**

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

#### **NOTE**

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

