



FONDO CFP-SOL AI SOL-SILICATI

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0915 – Rev. 02/23

DESCRIZIONE

Fissativo a base di silicato di potassio e sol di silice, con funzione consolidante e silicizzante di supporti minerali, rispondente alla norma DIN 18363 – sez. 2.4.1 sui prodotti ai silicati che consente l'utilizzo di sostanze sintetiche fino al limite massimo del 5%.

COMPOSIZIONE

Particolari leganti ai silicati
Silicato liquido di potassio stabilizzato
Sol di Silice
Riempitivi stabili agli agenti atmosferici
Esente da solventi

CARATTERISTICHE

Il FONDO CFP-SOL omogeneizza l'assorbimento del supporto, garantisce un'elevata traspirabilità ed è particolarmente indicato per cicli di finitura con rivestimenti traspiranti a base minerale (calce, silicato di potassio); ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, un'alta alcalinità, non è filmogeno, è ininfiammabile.

POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore.

Modalità di applicazione:

Il FONDO CFP-SOL CALCEFORTE è pronto all'uso e può essere applicato con pennello, rullo e/o spruzzo.

Si usa come diluente per i prodotti a base di sol di silice e silicato liquido di potassio stabilizzato nella percentuale specificata nelle relative schede tecniche.

NOTE TECNICHE

| | |
|----------------|---|
| Aspetto | fluido, trasparente |
| Peso specifico | 1,04 kg/dm ³ |
| pH | 11 ± 0,3 circa |
| Resa media | 0,100-0,200 litri/m ² circa, in funzione all'assorbimento del supporto |

C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE – aggiornata 2010.

Pitture per pareti esterne di supporto minerale,
valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 2 grammi/litro.





segue FONDO CFP-SOL – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

CONFEZIONE

Tanica PP da 5 e 25 litri.

USO

Preparazione alla finitura di intonaci esterni.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

INDICAZIONI

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Il FONDO CFP-SOL deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello in una sola mano di fissativo a base di sol di silice e silicato di potassio, rispondente alla norma DIN 18363 – sez. 2.4.1 sui prodotti ai silicati che consente l'utilizzo di sostanze sintetiche fino al limite massimo del 5%, trasparente, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali, con elevata traspirabilità, che omogeneizza l'assorbimento del supporto, compreso l'eliminazione di ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore (tipo FONDO CFP-SOL AI SOL-SILICATI CALCEFORTE).

m².....; €

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

