



VELATURA CFP-SOL AI SOL SILICATI

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0995 – Rev. 02/23

DESCRIZIONE

La VELATURA CFP-SOL è un fissativo a base di sol silicato composto da sol di silice e silicato liquido di potassio, rispondente alla norma DIN 18363 – sez. 2.4.1 sui prodotti ai silicati che consente l'utilizzo di sostanze sintetiche fino al limite massimo del 5%, pigmentato, ad elevata traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, con finitura opaca satinata d'elevato pregio decorativo, che consente di ottenere vari effetti estetici e sfumature particolari di colore, in funzione al risultato finale richiesto, alla tecnica d'applicazione, ed alla creatività ed abilità dell'applicatore.

CARATTERISTICHE

La VELATURA CFP-SOL omogeneizza l'assorbimento del supporto, garantisce un'elevata traspirabilità ed è particolarmente indicata per cicli di finitura con rivestimenti traspiranti a base sol di silice e/o se utilizzata come finitura, tal quale opportunamente pigmentata, garantisce un effetto antichizzante semitrasparente.

COMPOSIZIONE

Silicato liquido di potassio stabilizzato
Sol di Silice
Pigmenti inorganici ad elevata stabilità alla luce
Additivi atti a conferire buona lavorabilità ed elasticità
Esente da solventi

POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane con idonea rasatura. Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore.

Modalità d'applicazione per finitura:

Applicare una mano di VELATURA CFP-SOL tal quale.

Dopo almeno 24 ore applicare una mano di VELATURA CFP-SOL, opportunamente pigmentata, diluita al 15%-20% con FONDO CFP-SOL, con pennello, rullo, guanto di pelo, spugna, straccio, carta, tampone, a una o più mani, in funzione al risultato che si desidera ottenere. Il prodotto è ulteriormente diluibile con FONDO CFP-SOL nella proporzione idonea per ottenere effetti ad acquarello, o per applicare più mani di velatura in colori diversi per eseguire decorazioni personalizzate.

NOTE TECNICHE

Aspetto	denso
Colore	bianco e colorato
Viscosità	tixotropica
Residuo secco in peso	48% ± 2% in peso sul prodotto
pH	11-12
Peso specifico	1400 ± 30 grammi/litro
Diluizione	pronto all'uso – si può diluire con FONDO CFP-SOL
Essiccazione	asciutto al tatto 1 ora; sovra-applicabile dopo 24 ore
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,100-0,200 litri/m ² in funzione all'assorbimento





segue VELATURA CFP-SOL AI SOL-SILICATI – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE – aggiornata 2010.

Pitture per pareti esterne di supporto minerale,

valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 2 grammi/litro.

CONFEZIONE

Fustino PP da 15 litri.

USO

Preparazione alla finitura e/o finitura di intonaci esterni.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;

Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;

Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;

La VELATURA CFP-SOL AI SOL SILICATI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura con effetto antichizzante semitrasparente, a base di sol di silice e silicato liquido di potassio, rispondente alla norma DIN 18363 – sez. 2.4.1 sui prodotti ai silicati che consente l'utilizzo di sostanze sintetiche fino al limite massimo del 5%, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo e basso assorbimento capillare, previa idonea preparazione del supporto; tecnica di applicazione e colore a scelta della Direzione Lavori (tipo VELATURA CFP-SOL AI SOL-SILICATI CALCEFORTE).

m².....; €





segue VELATURA CFP-SOL AI SOL-SILICATI – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

