



## FONDO SLX AI SILOSSANI

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1001 – Rev. 02/23

### DESCRIZIONE

Il FONDO SLX è un primer all'acqua composto di speciali resine acrilsilossaniche dotate di elevata compatibilità con intonaci a base di calce e cemento.

### CARATTERISTICHE

Il FONDO SLX è impiegato come isolante fissativo e stabilizzante del supporto prima dell'applicazione dei prodotti di finitura, sia su pitture che rivestimenti murali, senza modificare la traspirabilità della muratura. Essendo un prodotto all'acqua può essere usato senza pericolo per la salute dell'utilizzatore sia all'esterno sia all'interno.

### COMPOSIZIONE

Speciali resine acrilsilossaniche.

### POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Il FONDO SLX è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o a rullo in lana. L'applicazione delle pitture e dei rivestimenti deve essere eseguita almeno 16 ore dopo il trattamento.

### NOTE TECNICHE

Aspetto	fluido, trasparente
Colore	trasparente
Peso specifico	1,000 kg/litro
Diluizione	pronto all'uso
Essiccazione	asciutto al tatto 2 ore; sovrapplicabile dopo 16 ore
Applicazione	pennello – rullo in lana
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,120 litri/m <sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento del supporto

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello e/o rullo di una mano di fissativo all'acqua, a base di speciale resina acrilsilossanica, trasparente, con funzione consolidante, idrofobizzante, antisale, con elevata traspirabilità, che omogeneizza l'assorbimento del supporto (tipo FONDO SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE").

m<sup>2</sup>.....; € .....

### CONFEZIONE

Tanica 5 litri

Fustino PP da 25 litri





segue FONDO SLX ai Silossani – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

#### **INDICAZIONI**

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Il FONDO SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzato come indicato dalla scheda tecnica e senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

#### **USO**

Preparazione alla finitura di intonaci interni e/o esterni deboli e sfarinanti.

#### **STOCCAGGIO**

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

#### **AVVERTENZE**

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

#### **NOTE**

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

