



VELATURA SLX AI SILOSSANI

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1091 – Rev. 02/23

DESCRIZIONE

La VELATURA SLX è una finitura silossanica idrorepellente ad alta diffusività, molto decorativa, che consente di ottenere vari effetti estetici e sfumature particolari di colore, in funzione al risultato finale richiesto, alla tecnica d'applicazione, e alla creatività ed abilità dell'applicatore.

CARATTERISTICHE

La VELATURA SLX è usata come finitura, con effetto antichizzante semitrasparente, per superfici interne ed esterne, in particolar modo dove è necessario avere contemporaneamente un'elevata traspirabilità e un basso assorbimento d'acqua.

POSA IN OPERA

Fondi idonei: intonaci a base di calce e/o cemento, pitture e tonachini a calce, ai silossani o a base di resine sintetiche. Preparazione del fondo: Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito, ben ancorato. Eliminare ogni traccia di sporco per mezzo di spazzolatura o idropulitrice con idonea pressione.

Modalità d'applicazione:

Nel caso di supporti da livellare, rasare con l'idoneo prodotto delle Linee Calceforte (ST06, ST12, CS35, Stabilitura Special). Applicare una o due mani di PITTURA SLX, o di PITTURA SLX-Q, o di TONACHINO SLX, fino alla completa copertura del fondo. Applicare la VELATURA SLX diluita 1:1 con acqua, con pennello, rullo, guanto di pelo, spugna, straccio, carta, tampone, a una o più mani, in funzione al risultato che si desidera ottenere. Il prodotto è diluibile con acqua nella proporzione idonea per ottenere effetti ad acquarello, o per applicare più mani di velatura in colori diversi per eseguire decorazioni personalizzate.

NOTE TECNICHE

Aspetto	denso
Colore	bianco, colori di cartella e al campione
Viscosità	tixotropica
pH	11-12
Diffusività al vapore	μ 80-90
Diluizione	pronto all'uso – si può diluire con FONDO SLX
Essiccazione	asciutto al tatto 1 ora; sovra-applicabile dopo 24 ore
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,05-0,10 litri/m ² per mano in funzione all'assorbimento

CONFEZIONE

Fustino PP da 15 litri.

USO

Finitura decorativa e protettiva per interni ed esterni.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.





segue VELATURA SLX AI SILOSSANI – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa

INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;
Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco;
Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione;
La VELATURA SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura con effetto antichizzante semitrasparente, a base di resina silossanica, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo e basso assorbimento capillare, previa idonea preparazione del supporto; tecnica di applicazione e colore a scelta della Direzione Lavori (tipo VELATURA SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE).
m².....; €

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

