



## IS PROTETTIVO ALL'ACQUA

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1560 – Rev. 02/23

### DESCRIZIONE

L'IS PROTETTIVO è un prodotto a base di silossani oligomeri diluiti in acqua ed è particolarmente indicato per il trattamento protettivo e idrorepellente di pietre naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo, materiali edili assorbenti in genere.

### CARATTERISTICHE

L'IS PROTETTIVO è caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un'ottima penetrazione nel materiale da trattare. L'azione protettiva non modifica la traspirabilità del supporto e la permeabilità al vapore acqueo, conferendo una elevata resistenza ai raggi UV. Il prodotto è reversibile con i comuni solventi e/o detergenti a base alcalina. Per evitare possibili effetti indesiderati, è consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare.

### APPLICAZIONE

L'IS PROTETTIVO è un prodotto pronto all'uso e può essere applicato, secondo le necessità, con rullo, con pennello morbido a fibre naturali o, preferibilmente, con vaporizzatore a bassa pressione. Applicare il prodotto in due mani, bagnato su bagnato. Su superfici molto porose si suggerisce di applicare una prima mano fino a completa saturazione, e una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni superficiali di prodotto. Si consiglia, pertanto, di eseguire delle prove preliminari. L'IS PROTETTIVO può essere applicato dopo l'utilizzo di BC BIOCIDA PLUS.

### INDICAZIONI

Temperature d'applicazione tra +5 °C e +35 °C.

### NOTE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente
Peso specifico	1,00 ± 0,1 kg/litro
Riduzione assorbimento d'acqua	> 72%
Resa	dai 5 ai 10 m <sup>2</sup> circa per litro di prodotto

La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto e della sua capacità d'assorbimento.

### CONFEZIONE

Tanica litri 1, 5 e 10.

### STOCCAGGIO

Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.





segue IS PROTETTIVO ALL'ACQUA – Linea CONSERVAZIONE & PROTEZIONE – scheda informativa

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Protezione di tutte le superfici mediante l'utilizzo di un prodotto, che non modifichi la traspirabilità e la permeabilità del supporto, a base di silossani oligomeri diluiti in acqua, ad elevata penetrazione, specifico per il trattamento protettivo e idrorepellente di pietre naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo. Il prodotto deve essere applicato con vaporizzatore a bassa pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani (tipo IS PROTETTIVO ALL'ACQUA CALCEFORTE).  
m<sup>2</sup>.....; €/m<sup>2</sup> .....

#### **AVVERTENZE**

L'IS PROTETTIVO ALL'ACQUA è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza, tenendo conto che il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Si consiglia di eseguire delle prove preliminari. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

#### **NOTE**

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

